


ProMar* 200 Super Gloss Enamel



► ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ProMar* 200 Super Gloss Enamel είναι το καλύτερο επαγγελματικό γυαλιστερό ελαιόχρωμα της εταιρίας Sherwin-Williams Αμερικής, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συστήνεται για χρήση σε ξυλεία, μέταλλα, σοβάδες και ταπετσαρία τοίχου (υπό την προϋπόθεση ότι είναι περασμένα με το κατάλληλο αστάρι και βελατούρα (άντερκοουτ)).

► ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καλυπτικότητα: 13-15 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο, για κάθε χέρι, σε λεία επιφάνεια.

► ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Σε θερμοκρασία 25°C & σχετική υγρασία 50%:
Επιδέχεται άγγιγμα με το χέρι σε 6-8 ώρες.
Μπορεί να γυαλοχαρτιστεί σε 12-16 ώρες.
Επιπρόσθετα χέρια μπορούν να εφαρμοστούν σε 16-24 ώρες.

► ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα: Ειδική Αλκυδική Ρητίνη Ηλιοτροπίου με χαμηλό επίπεδο κητρινίσματος

Ειδικό βάρος: 1.2 ± 0.02

Ποσοστό στερεών κατά όγκον: 42 ± 2%

Ποσοστό στερεών κατά βάρος: 66 ± 2%

Ιξώδες: 5.5P

Σπιλνότητα: Γυαλιστερό, 80+units @ 60°

Σημείο ανάφλεξης: 43°C

Χρόνος Αποθήκευσης: 3 χρόνια

► ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούριες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, λείες, καθαρές, στεγνές και περασμένες με το κατάλληλο αστάρι και βελατούρα. Εφαρμόζονται 1-2 χέρια ProMar* 200 Super Gloss Enamel.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες: Για το φρεσκάρισμα ελαιόχρωματος, που είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζεται βελατούρα.

Καθαρίζεται η επιφάνεια από λάδια, γράσα, σκουριά και ξεφυλλισμένο χρώμα. Πλένεται με απορρυπαντικό, αν χρειάζεται, ξεπλένεται με νερό και αφήνεται να στεγνώσει. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται με φιλό γυαλόχαρτο και ξεσκονίζονται. Στα σημεία που χρειάζεται περνιέται βελατούρα (άντερκοουτ) ή και αστάρι και στο τέλος 1-2 χέρια ProMar* 200 Super Gloss Enamel. Για αλλαγή χρώματος χρειάζεται ένα χέρι βελατούρα και 1-2 χέρια ProMar* 200 Super Gloss Enamel.

► ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώνεται, αν χρειάζεται, με νέφτι μέχρι 10% κατά όγκον. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή σπρέι.

► ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πιτσιλιές του προϊόντος καθαρίζονται αμέσως με ρούχο βουτηγμένο σε νέφτι. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθαρίζονται επίσης με νέφτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας διαμέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους αντιπροσώπων ή προμηθευτές μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυώμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιαστεί στους χώρους των εργασιών. Εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρίας

► GENERAL DESCRIPTION

ProMar* 200 Super Gloss Enamel is Sherwin-Williams' finest enamel paint, designed for the professional, for interior and exterior use. It is recommended for application on wood, metal, plaster, concrete and well-bonded wallpaper (provided that these surfaces are suitably primed).

► COVERAGE

Spread rate: Smooth surface: 13 - 15 sp.m./L/coat

► DRYING

@ 25 °C & 50% R.H.:

To touch: 6-8 hours.

To sand: 12 - 16 hours.

To recoat: 16-24 hours.

► TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vehicle type: Low Yellowing Sunflower Alkyd Resin

Specific Gravity: 1.2 ± 0.02

Volume Solids: 42 ± 2%

Weight Solids: 66 ± 2%

Viscosity: 5.5P

Finish: Gloss 80+ units @ 60°

Flash Point: 43 °C

Shelf Life: 3 years

► SURFACE PREPARATION

New surfaces: Surfaces shall be smooth, sound, dry and clean, suitably primed and undercoated. Apply 1 or 2 coats of ProMar* 200 Super Gloss Enamel.

Previously Painted Surfaces: If sound and of uniform porosity no undercoat is required. Remove rust, dirt, grease and loose or peeling paint from the surface.

Wash with a commercial detergent, if required, rinse thoroughly and allow to dry. Dull glossy surfaces with fine sandpaper and clean up sanding dust. Spot prime bare spots and follow with 1 or 2 coats of ProMar* 200 Super Gloss Enamel. For color changes apply one coat of undercoat followed by 1 or 2 coats of ProMar* 200 Super Gloss Enamel.

► APPLICATION

Reduce, if required, with white spirit, up to 10% by volume. Apply with brush, roller or spray.

► CLEAN UP

Clean up splatters and painting tools immediately with white spirit.

NOTE: The information supplied in our literature or given by our employees agents or distributors concerning the use of our products is based upon extensive experience and given in good faith in order to help you. We guarantee the consistent high quality of our products. However, as we have no control over site conditions or the execution of the work, we cannot accept any liability for any loss or damage which may arise as a result thereof.

COLOR



Οκτώβριος 2003

October 2003

PELETICO

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ.

Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλ.: +357-22482265, Φαξ: +357-22481757.

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.: Ζωοδόχου Πηγής 20, Χαλάνδρι 152-31,

Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30-2106776661/2, Φαξ: +30-2106756996.

E-mail: peletico@peletico.com, URL: http://www.peletico.com.

Παράγεται από την ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ., κατόπιν άδειας της Sherwin-Williams Company, Κληβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

PELETICO

PELETICO LTD.

P.O.Box 21326, CY 1506 Nicosia, Cyprus,

Tel.: +357-22482265, Fax: +357-22481757.

PELETICO HELLAS S.A.:

20, Zoodochou Piyis, 152-31 Halandri, Athens, Greece,

Tel.: +30-2106776661/2, Fax: +30-2106756996.

Manufactured in Cyprus by PELETICO LTD., under license from the Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio U.S.A., owner of the Registered Trademarks.