

Περιγραφή: Πλαστικό χρώμα, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και προστατευμένους (καλυμμένους) εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες σοβά, σκυροδέματος, τσιμεντόλιθων, πέτρας, ξύλου και άλλων ομοειδών υλικών.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό βάρος: 1.36±0.02kg/L
 Ποσοστό στερεών κατ' όγκον: 38±2%
 Ποσοστό στερεών κατά βάρος: 52±2%
 Ιξώδες: 7-8 Poise
 Στυλπνότητα: 4-6 μονάδες @ 85°
 Τύπος φορέα: Συνπολυμερές βινυλίου
 Σημείο ανάφλεξης: Μη αναφλέξιμο.
 Τρόπος αποθήκευσης: Σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.
 Χρόνος αποθήκευσης: Δεν ορίζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαλυτικό: καθαρό νερό.
 % αραίωμα - για αστάρωμα: μέχρι 30%
 % αραίωμα - για βαφή: μέχρι 10%
 Εργαλεία εφαρμογής: πινέλο, ρολό βαφής, σπρέι (συμβατικό ή "airless")
 Συνιστώμενο πάχος - υγρό: 4 mils (100µm) - στεγνό: 1.5 mils (37.5µm).
 Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια): 13-16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο, για κάθε στρώση.
 Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή: 10-40°C.
 Χρόνος στεγνώματος (σε συνθήκες 25°C και 50% σχετική υγρασία):

- επιδέχεται άγγιγμα: σε 1 ώρα

- επιπρόσθετες στρώσεις: σε 4 ώρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. Καθαριότητα: Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, πιτσιλιές σοβά και άλλους ρύπους.
2. Ωρίμανση: Επιφάνειες σοβά μπετόν, κτλ. πρέπει να έχουν ωριμάσει για 3 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν τη βαφή. Το pH της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 9.
3. Υγρασία: Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από υγρασία. Αυτό διαπιστώνεται αν στερεωθεί ερμητικά, με κολλητική ταινία γύρω-γύρω, ένα κομμάτι φύλλου πολυθίνης (πάχους 100 microns τουλάχιστον), 40x40 εκατοστά. Σε 24 ώρες ελέγχεται ότι δεν σχηματίστηκε υγρασία στο μέσα μέρος του φύλλου.
4. Κατάσταση επιφάνειας: Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες διορθώνονται πριν τη βαφή. Απορροφητικές επιφάνειες ασταρώνονται με MASONRY CONDITIONER ή ECOPRIMER της ΠΕΛΕΤΙΚΟ (βλέπε σχετικά φυλλάδια).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Να αποφεύγεται, κατά την αποθήκευση, η άμεση ηλιακή ακτινοβολία και οι ακραίες θερμοκρασίες. Το υλικό να κρατείται μακριά από παιδιά. Πιτσιλιές στα μάτια να ξεπλένονται με άφθονο νερό και να ζητείται ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση ρύπανσης του δέρματος να καθαρίζετε με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Σε περίπτωση κατάποσης να ζητείτε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο. Η εφαρμογή να γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Οι πιο πάνω φράσεις ασφάλειας συνάδουν με την Οδηγία 67/54B/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας διαμέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυώμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιαστεί στους χώρους των εργασιών, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχό της εταιρείας.

Description: An emulsion paint, for use on interior and protected (covered) exterior surfaces of plaster, concrete blocks, stone, wood and other similar building materials.

PHYSICAL PROPERTIES

Specific Weight: 1.36±0.02kg/L
 Volume Solids: 38±2%
 Weight Solids: 52±2%
 Viscosity: 7-8 Poise
 Finish: 4-6 units @ 85°
 Vehicle type: Vinyl copolymer
 Flash Point: not applicable
 Storage Conditions: In a dry place, away from direct sunlight and extreme temperature.
 Shelf life: not available

APPLICATION

Solvent / Reducer: Tap water.
 % Reduction - Primer: upto 30%
 % Reduction - Finish: upto 10%
 Tools for application: Brush, Roller, Spray - (conventional or "airless")
 Thickness (recommended): wet - 4 mils (100µm), dry - 1.5 (37.5µm)
 Coverage on smooth surface: 13 - 16m²/L/coat.
 Temperature during application: 10-40°C.
 Drying time @ 25°C and 50% RH: touch 1 hour, recoat 4 hours

SURFACE PREPARATION

1. Remove all surface contamination e.g. dust, oil stain by washing with an appropriate cleaner, rinse thoroughly and allow to dry. Existing peeled or checked paint should be scraped and sanded to a sound surface. Glossy surfaces should be sanded dull.
2. All masonry, concrete, cement and block surfaces must be cured for at least three weeks before painting. Surface pH should be between 7-9.
3. Surfaces should be dry of plaster, concrete, concrete blocks etc. before painting. This can be tested by hermetically securing a 40x40 cm polythene sheet (at least 100µm thick), on the surface with a tape. In 24 hours no moisture should be visible inside the sheet. Measured with a moisture meter, the water content should not exceed 15 %
4. Any cracks should be caulked. Porous surfaces should be primed with MASONRY CONDITIONER or ECOPRIMER. See leaflets of Peletico products before painting.

CAUTIONS

Avoid direct sunlight and high temperature during storage. Keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. If swallowed seek medical advice immediately and show this container. Use only in well ventilated areas.

Above caution phrases comply with EU Directive 67/54B/EEC.

NOTE: The information supplied in our literature or given by our employees, agents or distributors concerning the use of our products is based on extensive experience and given in good faith in order to help you. We guarantee the consistent high quality of our products. However, as we have no control over site conditions or the execution of the work, we cannot accept any liability for any loss or damage which may arise as a result thereof.

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ.

Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία, Κύπρος.
 Τηλ: 357-22482265, Φαξ: 357-22481757

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.:

Ζωοδόχου Πηγής 20, Χαλάνδρι, 152-31, Αθήνα, Ελλάδα.
 Τηλ: 30-2106776661, Φαξ: 30-2106756996

PELETICO LTD.

P.O. Box 21326, 1506 Nicosia, Cyprus.
 Tel.: 357-22482265, Fax: 357-22481757

PELETICO HELLAS S.A.:

20 Zoodohos Pigi, Halandri 152-31, Athens, Greece.
 Tel.: 30-2106776661-2, Fax: 30-2106756996