



ProClass

Συνθετικό βερνικόχρωμα κορυφαίας ποιότητας

Περιγραφή

Συνθετικό γυαλιστερό βερνικόχρωμα διαλύτη, κορυφαίας ποιότητας, με βάση αλκυδικές ρητίνες, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή και διάρκεια, διατηρώντας την γυαλάδα και το χρώμα του σε βάθος χρόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κατάλληλα προετοιμασμένες και ασταρωμένες μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες.

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	Αλκυδική Ρητίνη από εμπλουτισμένα Λινελαϊκά λιπαρά οξέα
Ειδικό βάρος	1.10±0.02
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	56±1%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	60±1%
Ιξώδες	5.25±0.25 Poise
Στιλπνότητα	EN 13300 >85 σε γωνία 60°
Αραίωμα για βαφή με πινέλο / ρολό	Μέχρι 5%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή με συμβατικό ή airless σπρέι	Μέχρι 10% κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	Επιδέχεται άγγιγμα: 2-3 ώρες. Επαναβαφή: Μετά από 20-24 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	<60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/θ): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 395 γρ/λ ΠΟΕ	

Καλυπτικότητα

12 – 14 m²/L για κάθε στρώση σε λεία επιφάνεια

Υγρό πάχος: 71 – 83 μm για κάθε στρώση / Ξηρό πάχος 40 – 46 μm για κάθε στρώση

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα ξύνονται και γυαλοχαρτίζονται μέχρι να σπάσει το σμάλτο τους. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες ξύλου, επιδιορθώνονται πριν την βαφή με ακρυλικό στόκο νερού **Spatulin®** και ακολούθως γυαλοχαρτίζονται. Καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες, καθαρίζονται πολύ καλά με νέφτι και αφήνονται να στεγνώσουν. Σε καινούργιες, καθαρές και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εφαρμόζεται μια στρώση από το κατάλληλο αστάρι και ακολούθως μια στρώση υπόστρωμα βερνικοχρώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Νέφτι ή Θίννερ 11/11

Εργαλεία εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Συνθήκες εφαρμογής: Η **ProClass** μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +5°C και +35°C και σε σχετική υγρασία που να μην υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την διάρκεια της χρήσης. Για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο, η αραιώση της **ProClass** γίνεται με **Νέφτι** σε αναλογία μέχρι 5% κατά όγκο, ενώ για εφαρμογή με πιστόλι airless, η αραιώση της **ProClass** γίνεται με **Θίνερ 11/11** σε αναλογία μέχρι 10% κατά όγκο. Η ανάδευση γίνεται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές και ομοιόμορφο μείγμα. Σε επιφάνειες οι οποίες θα βαφτούν για πρώτη φορά και αναλόγως του χρώματος, η **ProClass** εφαρμόζεται σε τουλάχιστο 2 στρώσεις, αφού εφαρμοστεί το κατάλληλο αστάρι και υπόστρωμα. Οι 2 στρώσεις με καλυπτικότητα 12 – 14 m²/L, θα προσφέρουν ένα στεγνό φιλμ πάχους περίπου 85 μm (≈ 3.35 mils).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Για ξύλο:

1 στρώση **Pelelac® Wood Primer**, Λευκό υδατοδιαλυτό αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου και MDF.

1 στρώση **Pelelac® Undercoat**, Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι η ενδιάμεση στρώση μεταξύ ασταριού και τελικού βερνικοχρώματος.

Για μέταλλο:

1 στρώση **Pelelac® Metal Primer**, Γκρίζο υδατοδιαλυτό αστάρι μετάλλου για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες ή 1 στρώση **Pelelac® A-10 Metal Primer**, Αστάρι διαλύτη γρήγορου στεγνώματος για μέταλλα, το οποίο εφαρμόζεται με πιστόλι airless.

1 στρώση **Pelelac® Undercoat**, Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι η ενδιάμεση στρώση μεταξύ ασταριού και τελικού βερνικοχρώματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Για την ανάμειξη, χρησιμοποιείτε μόνο τον προτεινόμενο διαλύτη αναλόγως της εφαρμογής.
- Μην ξεπερνάτε την απαιτούμενη αναλογία αραιώσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στην συνιστώμενη αναλογία αραιώσης, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις ιδιότητες και το χρώμα του προϊόντος.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε σημεία με ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονο άνεμο, απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, παγετό κλπ.).
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν αναμένεται βροχή ή έντονη υγρασία στην ατμόσφαιρα, εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.
- Μην πλύνετε την επιφάνεια αν δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστο 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της εφαρμογής της βαφής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με Νέφτι ή Θίνερ 11/11.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml, 2.5L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Οι χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται η **ProClass** υπάρχουν στο χρωματολόγιο **Pelelac®** της **Peletico®**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή. Μην αποθηκεύετε προϊόν το οποίο έχει ήδη αραιωθεί.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Κίνδυνος!
- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.
- ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης για την κατάσβεση.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Περιέχει: Υδρογονάνθρακες C9-C12, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%).
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.