



UNDERCOAT

Υδατοδιαλυτό Υπόστρωμα

Περιγραφή

Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι η ενδιάμεση στρώση μεταξύ ασταριού (ξύλου, μετάλλου, γυψοσανίδας, τοιχοποιίας, PVC, αλουμινίου, γαλβανισμένου μετάλλου κτλ.) και τελικού βερνικοχρώματος. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, εξαιρετικό γέμισμα και εξαιρετικά εύκολο τρίψιμο. Είναι άοσμο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	1.42±0.03
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	40±1%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	57±1%
Ιξώδες	:	106±5KU's
Στιλπνότητα	:	<5 at 60°, Μάτ (EN13300).
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	12-14m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για εφαρμογή με πινέλο / ρολό	:	5-10%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή με πιστόλι	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: ½ -1 ώρα. Μπορεί να γυαλοχαρτιστεί μετά από 1-2 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Επαναβαφή: 1-2 ώρες
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/δ): 130γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 10γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία, υπόλοιπα μούχλας και ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες επιδιορθώνονται πριν την βαφή. Οι μεταλλικές επιφάνειες αφού καθαριστούν από την σκουριά και παλαιά σαθρά χρώματα, βάφονται με αντισκουριακό αστάρι (Grey/Red Oxide Metal Primer). Για καλύτερα αποτελέσματα η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, μεταξύ 15-20%. Πριν την βαφή εφαρμόζεται αστάρι ξύλου (Wood Primer). Ήδη βαμμένες επιφάνειες με Αλκυδικό ή υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα γυαλοχαρτίζονται ελαφρά. Σημεία γυμνού ξύλου ή μετάλλου, βάφονται τοπικά με το κατάλληλο αστάρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Απιονισμένο νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής ή πιστόλι airless.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5-35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζετε μια στρώση **UNDERCOAT** και μετά η επιφάνεια γυαλοχαρτίζεται και καθαρίζεται.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0.5L, 0.75L, 2.5L, 5L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: N.1, N.2, N.3 & N.4, όπως διατίθενται στο χρωματολόγιο **PELELAC®** της **ΠΕΛΕΤΙΚΟ**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα Προστασίας
και Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3- ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζόλ-3- ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.