



PERLOTEX MATT

Λεπτόκοκκο, Διακοσμητικό και Προστατευτικό Χρώμα Άριστης Ποιότητας

Περιγραφή

Άριστης ποιότητας λεπτόκοκκο, διακοσμητικό και προστατευτικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε σοβά, σπάτουλα, μπετόν, ανάγλυφες επιφάνειες κ.α. Συνδυάζει εξαιρετική καλυπτικότητα, μέγιστη αντοχή και καλύπτει μικροτρίχες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Va/VeoVa/Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	1.37±0.03
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	37±1%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	54±1%
Ιξώδες	:	102±2KU's
Στιλπνότητα	:	<6 at 85° Matt (EN13300)
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	10-12m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για αστάρωμα	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 1-2 ώρες Επαναβαφή: 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/γ): 40γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 32γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία, υπόλοιπα μούχλας και ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Σε περίπτωση αποβολής αλάτων, καθαρίζονται με σκληρή βούρτσα. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται για να σπάσει το σμάλτο τους. Καινούργιες επιφάνειες σοβά ή μπετόν, αφήνονται να ωριμάσουν για 3 εβδομάδες τουλάχιστον πριν την βαφή. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες επιδιορθώνονται πριν την βαφή. Οι καινούργιες, πορώδεις ή αποσπασμένες επιφάνειες ασταρώνονται με **EcoPrimer** ή Sherwin-Williams® **Masonry Conditioner** πριν την βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Πόσιμο νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής ή πιστόλι airless.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε την πρώτη στρώση αραιωμένη σαν αστάρι μέχρι 20% κατ' όγκο και ακολούθως, τουλάχιστον άλλες δύο στρώσεις βαφής με αραίωση μέχρι 10% κατ' όγκο.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0.75L, 5L, 10L, 15L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Οι χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται το **PERLOTEX MATT®** υπάρχουν στο γενικό χρωματολόγιο των χρωμάτων **PERLOTEX MATT®** της **ΠΕΛΕΤΙΚΟ**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.