



ProMar® 200

Πλαστικό Χρώμα Κορυφαίας Ποιότητας

Περιγραφή

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, σπάτουλα, τσιμεντόλιθους, μπετόν, ξύλο κ.α. Συνδυάζει εξαιρετική καλυπτικότητα και υψηλές αντοχές στη φθορά. Παρουσιάζει μέγιστη αντοχή στο πλύσιμο και στα αλκάλια. Εφαρμόζεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα. Δεν περιέχει Αμμωνία.

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	Va/VeoVa/Ακρυλικό	
Ειδικό βάρος	1.31±0.02	
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	32±1%	
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	48±1%	
Ιξώδες	100±5KU's	
Στιλπνότητα	EN 13300	<6 at 85° Matt
Αραίωμα για βαφή	Μέχρι 10%, κατ' όγκο	
Αντίσταση στο υγρό πλύσιμο	EN13300/ISO11998	Κλάση 1
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	Επιδέχεται άγγιγμα: 1-2 ώρες Επαναβαφή: 3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες	
Σημείο ανάφλεξης	Μη αναφλέξιμο	
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/γ): 30γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 17 γρ/λ ΠΟΕ		

Καλυπτικότητα

12 – 14 m²/L για κάθε στρώση σε λεία επιφάνεια

Υγρό πάχος: 71 – 83 μm για κάθε στρώση / Ξηρό πάχος 22 – 26 μm για κάθε στρώση

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Η ProMar® 200 συνεισφέρει στη συλλογή βαθμών με βάσει το πρόγραμμα πιστοποίησης περιβαλλοντικά φιλικών και βιώσιμων κτιρίων **LEED EQ v4.1** στα σημεία:

- 🌿 Περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC Content)
- 🌿 Εκπομπή Πτητικών Οργανικών ενώσεων (VOC Emissions)

Σημείο	Μέθοδος	Μέγιστο αποδεκτό όριο	Απόδοση ProMar® 200
Εκπομπές VOC	AgBB – EN 16516	0.5 mg/m ³	0.05 mg/m ³
Περιεκτικότητα σε VOC	Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42/EK	30 g/L	17 g/L

Η ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ παράγει τα προϊόντα της σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου **EMAS** και του Διεθνούς Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης **ISO14001**.

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι ώριμη, στεγνή και απαλλαγμένη από άλατα, σκόνες, λίπη, λάδια, μύκητες και μούχλα. Επιφάνειες με ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα θα πρέπει να ξύνονται, να γυαλοχαρτίζονται και ακολούθως να καθαρίζονται πριν την βαφή. Γυαλιστερές επιφάνειες θα πρέπει να γυαλοχαρτίζονται για να σπάσει το σμάλτο τους και ακολούθως να καθαρίζονται από την σκόνη. Επιφάνειες που παρουσιάζουν ρωγμές, θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν την βαφή με γεμιστικό ρωγμών **PELEFILLA®** ή **SPATULIN®**. Καινούριες αλλά και πορώδεις ή ελαφρά αποσαθρωμένες επιφάνειες θα πρέπει να ασταρώνονται με αστάρι σταθεροποίησης **ECOPRIMER** ή **PROMAR® MASONRY CONDITIONER** και να αφήνονται να στεγνώσουν πριν τη βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Πόσιμο νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, Ρολό Βαφής ή Πιστόλι Airless.

Συνθήκες εφαρμογής: Η **ProMar® 200** μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +5°C και +35°C και σε σχετική υγρασία που να μην υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Η αραίωση της **ProMar® 200** γίνεται με πόσιμο νερό σε αναλογία μέχρι 10% κατά όγκο. Η ανάδευση γίνεται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές και ομοιόμορφο μείγμα.

Σε εσωτερικές επιφάνειες οι οποίες θα βαφτούν για πρώτη φορά και αναλόγως του χρώματος, η **ProMar® 200** εφαρμόζεται σε 2 – 3 στρώσεις, αφού εφαρμοστεί το κατάλληλο αστάρι.

Σε εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες θα βαφτούν για πρώτη φορά, αφού εφαρμοστεί το κατάλληλο αστάρι, εφαρμόζεται η **ProMar® 200** σε τουλάχιστο 3 στρώσεις. Οι 3 στρώσεις με καλυπτικότητα 12 – 14 m²/L, θα προσφέρουν ένα στεγνό φιλμ πάχους περίπου 75 μm (≈ 3 mils). Ένα στεγνό φιλμ βαφής μικρότερο των 75 μm (≈ 3 mils), δεν θα προσφέρει την μέγιστη δυνατή προστασία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ECOPRIMER άχρωμο υδατοδιαλυτό αστάρι, για γενική χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

PREPRITE® 200 λευκό ή χρωματισμένο υδατοδιαλυτό αστάρι, για εσωτερικές επιφάνειες που απαιτούν μεγαλύτερη κάλυψη ή για αλλαγή χρώματος.

PROMAR® MASONRY CONDITIONER άχρωμο αστάρι διαλύτη με μεγάλη διεισδυτικότητα για πορώδη ή ελαφρά αποσαθρωμένες εσωτερικές ή εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες.

ALKALI RESISTING PRIMER λευκό αστάρι διαλύτη, για εσωτερικές επιφάνειες με υψηλό PH (μέχρι 12) ή επιφάνειες που απαιτούν σφράγιση από εκβολή αλάτων, λεκέδες από καπνιά, λάδια κτλ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Για την ανάμειξη, χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο, καθαρό, πόσιμο νερό.
- Μην ξεπερνάτε την απαιτούμενη αναλογία αραίωσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στην συνιστώμενη αναλογία αραίωσης, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις ιδιότητες και το χρώμα του προϊόντος.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε σημεία με ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονο άνεμο, απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, παγετό κλπ.).
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν αναμένεται βροχή ή έντονη υγρασία στην ατμόσφαιρα, εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.
- Μην πλύνετε την επιφάνεια αν δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστο 30 ημέρες από την ολοκλήρωση της εφαρμογής της βαφής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Στραγγίξτε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L, 8L, 16L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Οι χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται η **ProMar® 200** υπάρχουν στη βεντάλια χρωμάτων της **Sherwin-Williams®**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή. Μην αποθηκεύετε προϊόν το οποίο έχει ήδη αραιωθεί.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Τηλ: 1401 ή ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Τηλ: 1401 ή ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζόλ-3-ονη (3:1).
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση 1: Η σειρά προϊόντων της Sherwin-Williams® παράγεται από την Πελέτικο Λτδ, κατόπιν άδειας της Sherwin-Williams® Company, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Σημείωση 2: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.



Be a Creator

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ | Κάμπου 19 | 2030 Στρόβολος | Κύπρος | Τ: 357-22482265 | Φ: 357-22481757

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | Ζωοδόχου Πηγής 20 | Χαλάνδρι | 152-31 Αθήνα | Ελλάδα

T: 30-2106776661 | Φ: 30-2106756996

E: peletico@peletico.com | www.peletico.com

0923

