



H&C® COLORTOP™

Υδατοδιαλυτή Βαφή Εμποτισμού για Σκυρόδεμα

Περιγραφή

Υδατοδιαλυτή βαφή εμποτισμού για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλο για επιφάνειες από σκυρόδεμα, ασφαλτό και τούβλο. Είναι ιδανικό για χώρους γύρω από πισίνα, βεράντες και πεζόδρομους. Παρέχει ανώτερη προστασία από χημικά πισίνων και άλλων οικιακών καθαριστικών. Η υδατοδιαλυτή του σύνθεση παρέχει εύκολη εφαρμογή και καθαρίσμο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	100% Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	1.2±0.02
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	30±2%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	43±2%
Ιξώδες	:	108±2KU's
Στιλπνότητα	:	Χαμηλή στιλπνότητα <35
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	3-7m ² /L για κάθε στρώση, ανάλογα του υποστρώματος
Αραίωμα	:	Δεν συστήνεται
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 30 λεπτά Ελαφριά χρήση (για πάτωμα) και επαναβαφή: 2 ώρες Κανονική χρήση (για πάτωμα): 72-96 ώρες Τελική ωρίμανση: 7-14 μέρες
Σημείο ανάφλεξης	:	260 °C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Θ): 140γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 140γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους. Λερωμένες επιφάνειες καθαρίζονται με το κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλένονται με άφθονο νερό και αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη βαφή. Ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα ξύνονται και γυαλοχαρτίζονται για καλύτερη πρόσφυση του H&C® COLORTOP™. Καινούργιες επιφάνειες από μπετόν αφήνονται να ωριμάσουν για τουλάχιστον 28 ημέρες πριν την εφαρμογή και το pH της επιφάνειας πρέπει να είναι 6-10.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εφαρμόζονται τουλάχιστον 2 στρώσεις. Για καλύτερη καλυπτικότητα, εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση σταυρωτά από την πρώτη. Εξαιρετικά πορώδες υποστρώματα μπορεί να χρειαστούν 3 στρώσεις.

Δεν συστήνεται εφαρμογή του υλικού εάν προβλέπεται βροχή στις επόμενες 12 ώρες από την εφαρμογή.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3.78L, 18.92L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Οι χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται το προϊόν υπάρχουν στο χρωματολόγιο H&C® COLORTOP™ της Sherwin-Williams®.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση 1: Το προϊόν εισάγεται από την Πελέτικο Λτδ, από την Sherwin-Williams® Company, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Σημείωση 2: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.