



2-PACK POLYURETHANE VARNISH

Αχρωμο Βερνίκι Πολυουρεθάνης 2 Συστατικών

Περιγραφή

Ανώτερης ποιότητας διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών, για εσωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλο για επιφάνειες που υφίστανται μεγάλη τριβή, όπως ξύλινα πατώματα και παρκέ από φυσικό ξύλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Πολυόλη Πολυεστέρα
Ειδικό βάρος	:	0.99±0.02
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	43±1%
Ιξώδες	:	10"-15" Ford cup No.4
Στιλπνότητα	:	>80 at 20° Στιλπνό (EN13300)
Καλυπτικότητα	:	9-11m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για εφαρμογή με πινέλο / ρολό	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή με airless σπρέι	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 2-3 ώρες Επαναβαφή: Μετά από 12-24 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	<60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Ι): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 490γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια και υγρασία. Παλιά βερνίκια γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται στην κατεύθυνση των νερών του ξύλου για να σπάσει το σμάλτο τους. Το βερνίκωμα γίνεται στην κατεύθυνση των νερών του ξύλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Θίννερ 11/11 (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ).

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Πριν την χρήση το **2-PACK POLYURETHANE VARNISH** (Συστατικό Α) πρέπει να αναμειχθεί με την ανάλογη ποσότητα καταλύτη, **CATALYST 269/1** (Συστατικό Β), για να είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά την ανάμιξη του προϊόντος με τον καταλύτη, το μείγμα ανακατεύεται καλά και παραμένει μέσα στο δοχείο για 5-10 λεπτά πριν τη χρήση. Το τελικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 24 ώρες από την ανάμιξη. Συστήνεται όπως εφαρμοστούν 3 στρώσεις υλικού και μεταξύ των στρώσεων να γίνεται ελαφρύ γυαλοχάρτισμα στην κατεύθυνση των νερών του ξύλου και καθαρίσμα της επιφάνειας. Μετά την πρώτη στρώση, η επαναβαφή μεταξύ των υπόλοιπων στρώσεων γίνεται μετά από 12-24 ώρες. Το υλικό επιτυγχάνει πλήρεις ιδιότητες σκλήρυνσης 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή του, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.



Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίξτε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με **Θίνερ 11/11** (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: **2-PACK POLYURETHANE VARNISH:** 1L, 2.5L & 4L
CATALYST 269/1: 0.5L, 1.25L & 2L

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Άχρωμο (διαφανές).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Ή ΜΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ: βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό στο ντους.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης για να κατασβήσετε.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

