



PELESPEED

Συνθετικό Ελαιόχρωμα Ενός Συστατικού

Περιγραφή

Συνθετικό ελαιόχρωμα ενός συστατικού, εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας για εξωτερικές επιφάνειες. Διατηρεί την στιλπνότητα και το χρωματισμό του. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασαρωμένες μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Αλκυδική Ρητίνη από εμπλουτισμένα Λινελαϊκά λιπαρά οξέα
Ειδικό βάρος	:	1.10±0.02
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	61±1%
Ιξώδες	:	5.25±0.25 Poise
Στιλπνότητα	:	>80 σε γωνία 60°
Καλυπτικότητα	:	12-14m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για βαφή με πινέλο / ρολό	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή με συμβατικό ή airless σπρέι	:	Μέχρι 20% κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 2-3 ώρες. Επαναβαφή: Μετά από 12 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	<60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Θ): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 490γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους. Λερωμένες επιφάνειες καθαρίζονται με **Θίννερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο) και αφήνονται να στεγνώσουν. Ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Νέφτι για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και **Θίννερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο) για εφαρμογή με συμβατικό ή airless σπρέι.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5-35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Για αστάρωμα σε καινούργιες γαλβανισμένες επιφάνειες πριν την εφαρμογή του **PELESPEED**, συστήνεται να εφαρμοστεί το υδατοδιαλυτό αστάρι **GREY METAL PRIMER** (προϊόν Πελέτικο) και σε μεταλλικές καινούριες επιφάνειες, αστάρι του θίννερ **A-10 GREY METAL PRIMER** (προϊόν Πελέτικο).
- Για αστάρωμα σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες πριν την εφαρμογή του **PELESPEED**, συστήνεται να εφαρμοστεί το υδατοδιαλυτό **WOOD PRIMER** (προϊόν Πελέτικο) και ακολούθως το υδατοδιαλυτό υπόστρωμα **UNDERCOAT** (προϊόν Πελέτικο).

Στη συνέχεια εφαρμόζετε δύο στρώσεις **PELESPEED** με τη δεύτερη στρώση σε σταυρωτή κατεύθυνση.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίξτε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με **Θίννερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 2.5L, 4L & 20L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Χρωματολόγιο **PELESPEED**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα
Προστασίας
και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά, με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / ντους.
- Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει: 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΟΞΙΜΗ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Περιέχει: Διαλύτη Νάφθα (πετρελαίου) μέση Αλιφατική: Ευθείας ροής Κηροζίνη, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.