



STONE & CONCRETE SEALER

Ακρυλικό Βερνίκι Τοίχων & Δαπέδων

Περιγραφή

Άχρωμο ακρυλικό βερνίκι τοίχων & δαπέδων για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από πέτρα (φυσική ή συνθετική), μπετόν, μωσαϊκά, τερακότα κ.α. Εμποτίζει και σφραγίζει τους πόρους της επιφάνειας και εμποδίζει την άμεση απορρόφηση υγρών. Αποτρέπει την αποσάθρωση και την αποσύνθεση της επιφάνειας. Παρέχει εξαιρετική αντίσταση στην απορρόφηση ακαθαρσίας, εμποδίζει την αποβολή αλάτων και ανθίσταται στο κιτρίνισμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες (τοίχους και πατώματα). Διατίθεται σε Στιλπνό (Gloss) και Ημίστιλπνο (Semi-matt).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	100% Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	Στιλπνό: 0.83±0.02 Ημίστιλπνο: 0.82±0.02
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	N/A
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	Στιλπνό: 26±1% Ημίστιλπνο: 15±1%
Ιξώδες	:	Στιλπνό: 22.5±2.5" Ημίστιλπνο: 12.5±2.5"
Στιλπνότητα	:	N/A
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	8-12m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα	:	Δεν συστήνεται
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 3-4 ώρες Επαναβαφή: 24 ώρες Ελαφρά χρήση (για πάτωμα): 24 ώρες Πλήρη χρήση (για πάτωμα): 72 ώρες
Σημείο ανάφλεξης	:	>60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/η): 750γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 725γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους. Καινούργιες επιφάνειες από μπετόν αφήνονται να ωριμάσουν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την εφαρμογή. Επιδιορθώνονται τυχόν ρωγμές και λειαίνεται η επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μια στρώση υλικού.

Δεν εφαρμόζεται εάν προβλέπεται βροχή κατά τις επόμενες 12 ώρες.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νέφτι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L, 20L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Διαφανές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που να διευκολύνει την αναπνοή
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων / γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Μην προκαλέσετε εμετό.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης για την κατάσβεση.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ WHITE SPIRIT (νέφτι).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση 1: Η σειρά προϊόντων της Sherwin-Williams® παράγεται από την Πελέτικο Λτδ, κατόπιν άδειας της Sherwin-Williams® Company, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Σημείωση 2: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.