

	PELEFIX
	Πολυμερές SBR Λάτεξ

Περιγραφή

Το PELEFIX χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό πρόσμικτο σε μείγματα υδραυλικού τσιμέντου. Προστίθεται σε διάφορες τσιμεντοκονίες, σοβάδες και σκυροδέματα για να βελτιώσει τη συγκολλητική τους ικανότητα και να μειώσει την υδατοπερατότητα τους. Βελτιώνει επίσης την αντοχή σε κάμψη και εφελκυσμό, την αντίσταση σε τριβή, τη σταθερότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης και την ταχύτητα ωρίμανσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Συμπολυμερές Στυρενίου-Βουταδιενίνης (SBR)
Ειδικό βάρος	:	1.01±0.02
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	48.5±1%
Ιξώδες	:	10±1" Ford cup No.4
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ

Είδος Εφαρμογής	PELEFIX	Νερό	Υδραυλικό Τσιμέντο	Αδρανή	Ενδεικτική Κατανάλωση PELEFIX
Συγκολλητική λάσπη (αστάρι)	1	1	2	-	≈ 0,25 L/m ² /mm
Πεταχτή στρώση σοβά (1 ^ο χέρι)	1	1	3	3 (άμμος)	≈ 0,25 L/m ² /mm
Σοβάς (2 ^ο χέρι)	1	4	5	15 (άμμος)	≈ 0,70 L/m ² /cm
Τσιμεντοκονίες δαπέδου (αγκυρωμένες)*	1	3	8	33-36 (0-8mm)	≈ 0,50 L/m ² /cm
Τσιμεντοκονίες δαπέδου (μη αγκυρωμένες)	1	4	10	55-60 (0-8mm)	≈ 0,35 L/m ² /cm

* Το μέγιστο μέγεθος αδρανών δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του πάχους της τσιμεντοκονίας

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από ακαθαρσίες, λάδια, γράσα, σκόνες κλπ. Ιδανικά, τα υποστρώματα θα πρέπει να διαβρέχονται εκ των προτέρων χωρίς όμως να παραμένει νερό στην επιφάνεια τους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε περίπτωση που λάσπη **PELEFIX**-τσιμέντου χρησιμοποιείται σαν συγκολλητική λάσπη, είναι απαραίτητο η φρέσκια τσιμεντοκονία ή το φρέσκο σκυρόδεμα να τοποθετούνται φρέσκο σε φρέσκο η τουλάχιστο ενόσω η συγκολλητική λάσπη είναι ακόμη κολλώδης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδεχομένως να υπάρξει μειωμένη συγκόλληση μεταξύ παλιάς και φρέσκιας τσιμεντοκονίας ή σκυροδέματος.

Για τσιμεντοκονίες και σοβάδες τσιμέντου που έχει προστεθεί **PELEFIX**, η διαδικασία εφαρμογής είναι ακριβώς η ίδια όπως στις συμβατικές περιπτώσεις. Μείγματα τα οποία περιέχουν **PELEFIX**, ενδεχομένως να σχηματίσουν νωρίτερα «επιδερμίδα» ιδιαίτερα σε θερμές περιόδους ή στην παρουσία ανέμου λόγω γρήγορης εξάτμισης νερού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η περιποίηση της επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την εφαρμογή.

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν την πήξη του μείγματος. Σε περίπτωση που το μείγμα έχει ήδη πήξει, τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L, 20L.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει: 1,2 βενζοισοθειαζόλ-3(2H)-ονη.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.