

## weber.therm 370

Ειδικό κονίαμα συγκόλλησης

Ορυκτό κονίαμα συγκόλλησης, ψηλών επιδόσεων, για δύσκολα υποστρώματα

### Πεδία εφαρμογής

- Ορυκτό κονίαμα συγκόλλησης, ψηλών επιδόσεων, για δύσκολα υποστρώματα
- Συγκολλητικό κονίαμα για επενδύσεις κεραμικών πάνω σε ETICS

### Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Πολύ ψηλή δύναμη επικόλλησης
- Ελαστικό
- Μόνιμη και ανθεκτική συγκόλληση σε συνθήκες παγετού

### Πεδία εφαρμογής

Το weber.therm 370 είναι ένα υδραυλικό κονίαμα συγκόλλησης, ψηλών επιδόσεων. Είναι κατάλληλο για επικόλληση σε υποστρώματα με χαμηλή απορροφητικότητα όπως π.χ. ασφατικές στεγανώσεις και συμπαγές σκυρόδεμα.

### Περιγραφή προϊόντος

Το weber.therm 370 είναι ένα ορυκτό, ξηρό κονίαμα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 998-1.

### Σύσταση

Τσιμέντο, διαβαθμισμένα ορυκτά αδρανή και πρόσθετα για βελτίωση της εργασιμότητας και της συγκόλλησης.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών ( $\mu$ ):	$\leq 25$
Πρόσφυση στο υπόστρωμα:	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Πυκνότητα στερεού κονιάματος:	περίπου $1500 \text{ kg/m}^3$
Θλιπτική αντοχή:	περίπου $10 \text{ N/mm}^2$
Κλάση αντίδρασης στην φωτιά (EN13501-1):	A2-s1, d0

### Έλεγχος ποιότητας

Το weber.therm 370 υπόκειται σε μόνιμους εσωτερικούς και ανεξάρτητους ελέγχους ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 998-1.

### Γενικές πληροφορίες

Μην προσθέτετε οτιδήποτε στο κονίαμα.

Η θερμοκρασία αέρα, υλικού και υποστρώματος κατά την διάρκεια της εφαρμογής και της ωρίμανσης δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από  $+5^\circ\text{C}$ .

---

## Ειδικές οδηγίες

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό άμεσα μετά την χρήση τους.

---

## Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και επίπεδο.

Ακαθαρσίες, σκόνη και σαθρά μέρη, πρέπει να απομακρύνονται από το υπόστρωμα.

Αφήστε 14 ημέρες για ωρίμανση πριν προχωρήσετε στις ενισχυτικές στρώσεις.

---

## Εφαρμογή

### Ανάμειξη:

Αναμείξτε το weber.therm 370 με την προκαθορισμένη ποσότητα καθαρού νερού και αναδεύστε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι να επιτευχθεί ένα μείγμα ομοιογενές χωρίς σβόλους. Αφήστε το μείγμα σε ηρεμία για περίπου 5 λεπτά και αναδεύστε ξανά. Το κονίαμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 2 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

### Ως συγκολλητικό κονίαμα για επενδύσεις κεραμικών πάνω σε ETICS:

Το κονίαμα εφαρμόζεται με οδοντωτή μύστρα. Το μέγεθος της οδοντωτής μύστρας εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του κεραμικού πλακιδίου. Μην απλώνετε περισσότερο κονίαμα από όσο μπορείτε να καλύψετε εντός 10 – 20 λεπτών. Εφαρμόστε επίσης κονίαμα και στο πίσω μέρος του κεραμικού πλακιδίου με οδοντωτή μύστρα 8 x 8 mm. Ακολούθως, τοποθετήστε το κεραμικό πλακίδιο, πιέστε το σταθερά και κτυπήστε το ελαφρά. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το κονίαμα απλώνει σε ολόκληρη την επιφάνεια του κεραμικού.

### Ως συγκολλητικό κονίαμα για θερμομονωτικές πλάκες:

Εφαρμόστε το weber.therm 370 περιμετρικά και σε 2-3 κάθετες λωρίδες, στις θερμομονωτικές πλάκες της Weber. Εφαρμόστε αρκετό κονίαμα ώστε μετά την επικόλληση και πίεση της θερμομονωτικής πλάκας στο υπόστρωμα, να επιτυγχάνεται κάλυψη της, κατά 50% τουλάχιστο της επιφάνειας της. Εναλλακτικά, ολόκληρη η πίσω επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας μπορεί να καλυφθεί με το weber.therm 370 και ακολούθως να εφαρμοστεί στον τοίχο.

---

## Κατανάλωση/απόδοση παραγωγής

Συγκολλητικό κονίαμα για θερμομονωτικές πλάκες:	περίπου 5,0 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 6,0 m <sup>2</sup> / 30 kg
Συγκολλητικό κονίαμα για επενδύσεις κεραμικών:	περίπου 4,0 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 7,5 m <sup>2</sup> / 30 kg

---

## Συσκευασία

Τύπος	Μονάδες	Αριθμός / ευρω-παλέτα
Χάρτινο σακί	30 kg	42 σακιά

---

## Πληροφορίες προϊόντος

---

### Χρώματα:

Φυσικό γκρι

### Απαίτηση σε νερό:

περίπου 6,5 L / 30 kg

### Αποθήκευση:

Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για μέχρι 6 μήνες στην αρχική, σφραγιστή του συσκευασία, αποθηκευμένο σε ξηρό και προστατευμένο από την υγρασία χώρο.

**Σημειώσεις:** Η σειρά προϊόντων Weber® εισάγεται από την Γερμανία από την Saint-Gobain Weber GmbH, Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf και διανέμεται στην Κύπρο από την ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ.

Η παρούσα έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ | Κάμπου 19 | 2030 Στρόβολος | Κύπρος | Τ: 357-22482265 | Φ: 357-22481757  
ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | Ζωοδόχου Πηγής 20 | Χαλάνδρι | 152-31 Αθήνα | Ελλάδα | Τ: 30-2106776661 | Φ: 30-2106756996  
Ε: [peletico@peletico.com](mailto:peletico@peletico.com) | [www.peletico.com](http://www.peletico.com)

