



A-100®

Κορυφαίας Ποιότητας 100% Ακρυλικό Χρώμα

Περιγραφή

Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας για εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, ξηρά δόμηση, σπάτουλα, τσιμεντόλιθους, μπετόν, ξύλο κ.α. Παρέχει εξαιρετική αντοχή, ελαστικότητα και προστασία στις εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	100% Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	1.30±0.02
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	32±1%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	48±1%
Ιξώδες	:	100±5KU's
Στιλπνότητα	:	<6 στις 85° Mat (EN13300)
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	12-14m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για αστάρωμα	:	Μέχρι 30%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 2 ώρες Επαναβαφή: 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/γ): 40γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 30γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία και υπόλοιπα μούχλας. Τα ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα θα πρέπει να ξύνονται, να γυαλοχαρτίζονται και να καθαρίζονται πριν την βαφή. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται για να σπάσει το σμάλτο τους. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες επιδιορθώνονται πριν την βαφή. Καινούργιες, πορώδεις ή αποσαθρωμένες επιφάνειες ασταρώνονται με **EcoPrimer** ή **ProMar® Masonry Conditioner** της Sherwin-Williams® και αφήνονται να στεγνώσουν πριν τη βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Πόσιμο νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής ή πιστόλι airless.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5 - 35°C.

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε την πρώτη στρώση αραιωμένη (αραίωση έως 30%) και ακολούθως, τουλάχιστον άλλες δύο στρώσεις (αραίωση έως 10%). Ένα στεγνό φιλμ βαφής μικρότερο των 75 microns – 3 mils (ενδεικτικά 3 στρώσεις) δεν θα προσφέρει την μέγιστη δυνατή προστασία.

Δεν συστήνεται η χρήση του υλικού όταν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L 8L, 16L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Οι χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται το **A-100® EXTERIOR PAINT** υπάρχουν στη βεντάλια χρωμάτων της **Sherwin-Williams®**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Κατεργασμένο αντικείμενο : Προστασία υμένα μόνο.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση 1: Η σειρά προϊόντων της Sherwin-Williams® παράγεται από την Πελέτικο Λτδ, κατόπιν άδειας της Sherwin-Williams® Company, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Σημείωση 2: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.