

	<h2>EASYCRYL</h2>
	<h3>Χρώμα Εξωτερικής Χρήσης</h3>

Περιγραφή

Χρώμα με εξαιρετική καλυπτικότητα για εξωτερικές επιφάνειες. Εξαιρετικός συσχετισμός τιμής και ποιότητας. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, σπάτουλα, μπετόν, γυψοσανίδα, ανάγλυφες επιφάνειες κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Va/VecoVa/Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	1.38±0.03
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	37±1%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	55±1%
Ιξώδες	:	108±4KU's
Στιλπνότητα	:	<6 at 85° Mat (EN13300)
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	11-14m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για αστάρωμα	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή	:	5-10%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 1-2 ώρες Επαναβαφή: 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/α): 30γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 28γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία, υπόλοιπα μούχλας. Τα ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα θα πρέπει να ξύνονται, να γυαλοχαρτίζονται και να καθαρίζονται πριν τη βαφή. Σε περίπτωση αποβολής αλάτων, καθαρίζονται με σκληρή βούρτσα. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται για να σπάσει το σμάλτο τους. Καινούργιες επιφάνειες από σοβά και μπετόν θα πρέπει να είναι σταθερές, λείες και στεγνές και να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την βαφή. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες επιδιορθώνονται πριν την βαφή. Καινούργιες, πορώδεις ή αποσαθρωμένες επιφάνειες ασταρώνονται με **Eco Primer** ή Sherwin-Williams® **Masonry Conditioner** και αφήνονται να στεγνώσουν πριν την βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Πόσιμο νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε την πρώτη στρώση αραιωμένη (αραίωση έως 20%) και ακολούθως, τουλάχιστον άλλες δύο στρώσεις (αραίωση έως 10%).

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 5L, 9L, 10L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Άσπρο.



Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

