



ProMar® 200 SATIN ENAMEL

Υδατοδιαλυτό Σατινέ Βερνικόχρωμα

Περιγραφή

Υδατοδιαλυτό σατινέ βερνικόχρωμα κορυφαίας ποιότητας για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι βασισμένο σε 100% υβριδικές ακρυλικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, σοβά, γυψοσανίδα, PVC, αλουμίνιο, γαλβανισμένο μέταλλο κτλ. Δεν κιτρινίζει, είναι άοσμο, εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει σημάδια από το πινέλο. Χαρακτηρίζεται από υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα, άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες βαμμένες με Αλκυδικά χρώματα (Λαδομπιογιές) και εξαιρετική αντοχή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Υβριδικό Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	1.25±0.02
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	35±1%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	50±1%
Ιξώδες	:	110±4KU's
Στιλπνότητα	:	<50 στις 60° Σατινέ (EN13300)
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	12-14m ² /L για κάθε στρώση
Αραιώμα για εφαρμογή με πινέλο / ρολό	:	5-10%, κατ' όγκο
Αραιώμα για βαφή με πιστόλι	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 1-2 ώρες Επαναβαφή: 4-6 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/δ): 130γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 30γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία, υπόλοιπα μούχλας και ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτίζονται για να σπάσει το σμάλτο τους. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες επιδιορθώνονται πριν την βαφή. Στις μεταλλικές επιφάνειες αφού καθαριστούν από την σκουριά και παλαιά σαθρά χρώματα, εφαρμόζεται αντισκουριακό αστάρι (Red/Grey Metal Primer) και υπόστρωμα βερνικοχρώματος (Undercoat). Για καλύτερα αποτελέσματα η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, μεταξύ 15-20%. Πριν την βαφή εφαρμόζεται αστάρι ξύλου (Wood Primer) και υπόστρωμα βερνικοχρώματος (Undercoat). Ήδη βαμμένες επιφάνειες (με Αλκυδικό ή υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα) γυαλοχαρτίζονται ελαφρά και καθαρίζονται πριν την εφαρμογή του **ProMar® 200 SATIN ENAMEL**. Σημεία γυμνού ξύλου ή μετάλλου, βάφονται τοπικά με το κατάλληλο αστάρι και υπόστρωμα (Undercoat).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώμα / Καθάρισμα: Απιονισμένο νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5 - 35°C.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζετε δύο στρώσεις **ProMar® 200 SATIN ENAMEL**. Δεν εφαρμόζεται το υλικό όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 5°C και η σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

Βαμμένες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν ή να πλυθούν 20-30 μέρες μετά τη βαφή.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίξτε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Οι χρωματισμοί στους οποίους διατίθεται το **ProMar® 200 SATIN ENAMEL** υπάρχουν στη βεντάλια χρωμάτων της **Sherwin-Williams®**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση 1: Η σειρά προϊόντων της Sherwin-Williams® παράγεται από την Πελέτικο Λτδ, κατόπιν άδειας της Sherwin-Williams® Company, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Σημείωση 2: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.