
	<h1>PELEFILLA</h1>
	<b>Γεμιστικό ρωγμών</b> <span style="float: right;">EN 998-1 </span>

**Περιγραφή**

Η **PELEFILLA** είναι γεμιστικό ρωγμών με βάση το λευκό τσιμέντο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Ιδανικά σχεδιασμένο για πλήρωση ρωγμών και τριχώσεων σε επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα και γυψοσανίδα.

Αναμεμειγμένο με νερό, δημιουργεί ένα εύκολα εργάσιμο μείγμα, που παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Πολύ καλή εργασιμότητα.
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα.
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα μετά την εφαρμογή της, χωρίς ρηγματώσεις.
- Δημιουργεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια, που μπορεί να δεχθεί καρφιά ή βίδες για το κρέμασμα ελαφριών κάδρων.
- Είναι οικονομική.

**Τεχνικά  
Χαρακτηριστικά**

Πυκνότητα	: ~1.05kg/L
Πυκνότητα μείγματος	: ~1.65 kg/L
Αναλογία ανάμειξης (νερό / <b>PELEFILLA</b> )	: ~0,65-0,70 L / 1,75 kg
Θερμοκρασία Υποστρώματος	: +5°C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη
Θερμοκρασία Εφαρμογής	: +5°C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη
Αντίδραση σε φωτιά	: Κατηγορία A1
Θλιπτική Αντοχή	: CSII
Καμπτική Αντοχή	: ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Πρόσφυση	: 1,5 N/mm <sup>2</sup> – FP:B
Υδατοαπορρόφηση	: W1
Συντελεστής Διάχυσης Υδαρατμών	: μ15
Θερμική Αγωγιμότητα (λ10, dry)	: ≤ 0,44 W/mk (τιμή βάση πίνακα, P=50%)
Εργάσιμος χρόνος	: Τουλάχιστον 4 ώρες στους 23°C
Χρόνος πήξης	: 60 λεπτά
Πάχος στρώσης ανά εφαρμογή	: 3 -10 mm

**Οδηγίες χρήσης**

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Πριν την εφαρμογή του μείγματος, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια καλουπιών, υπολείμματα άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από χαλαρά τμήματα. Συστήνεται η διαβροχή του

υποστρώματος, σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία, πριν την εφαρμογή του υλικού. Σε τέτοια περίπτωση όμως το υπόστρωμα θα πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η πρόσφυση του προϊόντος.

### **ΑΝΑΜΕΙΞΗ**

Ανάλογα με την επιθυμητή συνεκτικότητα και εργασιμότητα, αναμείξετε 0,65-0,7 λίτρα καθαρού νερού με κάθε 1.75kg (1 συσκευασία) **PELEFILLA** σε καθαρό δοχείο.

Η ανάμειξη μπορεί να γίνει με το χέρι ή με μηχανικό αναδευτήρα σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες. Αναμείξετε για τουλάχιστον 3 λεπτά ή μέχρι να επιτευχθεί ένα λείο, κατάλληλης συνεκτικότητας ομοιογενές μείγμα, χωρίς σβώλους.

Το μείγμα παραμένει εργάσιμο στο δοχείο ανάμειξης για τουλάχιστον 4 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν να ανακατεύεται τακτικά ώστε να «μαλακώνει», χωρίς όμως να προστίθεται επιπλέον νερό. Σε περίπτωση που το μείγμα αρχίζει να πήζει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, τότε να απορρίπτεται. Σε καμία περίπτωση μην προσθέσετε επιπλέον νερό για σκοπούς ανάμειξης και επαναχρησιμοποίησης.

### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η **PELEFILLA** μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +5°C έως και +35°C.

Σε περιόδους με χαμηλές θερμοκρασίες (5-10°C), συστήνεται η χρήση χλιαρού νερού ανάμειξης (περίπου 30°C), και όπου είναι εφικτό, η εφαρμογή του υλικού να γίνεται κατά τις μεσημεριανές ώρες. Αντίθετα, σε περιόδους όπου επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες (35°C), συστήνεται η χρήση δροσερού νερού (περίπου 20°C) για την ανάμειξη και η εφαρμογή του υλικού να γίνεται κατά το δυνατό στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας (νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).

### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Η **PELEFILLA** εφαρμόζεται με το χέρι, χρησιμοποιώντας στοκαδόρο, σε στρώσεις 3-10 χιλιοστών. Τοποθετήστε την αναγκαία ποσότητα υλικού ανάμεσα στις ρωγμές και απλώστε με τη βοήθεια του στοκαδόρου. Πιέστε το υλικό ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν γεμίσει πλήρως οι ρωγμές και ότι θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Ακολούθως η επιφάνεια λειαίνεται και ομαλοποιείται. Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήνεται η επιφάνεια ελαφρώς κυρτή και πριν πήξει εντελώς, λειαίνεται με υγρό σφουγγάρι. Εναλλακτικά, η επιφάνεια αφήνεται να πήξει πλήρως (για τουλάχιστον 2 ημέρες) και ακολούθως γυαλοχαρτίζεται.

Συστήνεται όπως η επιφάνεια να ασταρώνεται πριν την τελική βαφή με αστάρι **ECO PRIMER** προϊόν της Πελέτικο.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που έχουν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, με άφθονο καθαρό νερό. Νωπό κονίαμα πρέπει να απομακρύνεται με τη χρήση νερού, αλλά για σκληρυμένο υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

- Χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο, καθαρό νερό, τόσο για την ανάμειξη, όσο και για τον καθαρισμό των εργαλείων.
- Αποφύγετε τη χρήση υλικού που βρίσκεται σε ανοιγμένη συσκευασία για μεγάλη χρονική περίοδο, όπου πιθανό να περιέχει συσσωμάματα ή άλλες προσμείξεις.
- Σε μείγμα που έχει ήδη αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να προστίθεται επιπλέον νερό ή νωπό μείγμα ώστε να βελτιωθεί ξανά η εργασιμότητα του.

- Μην προσθέτετε στο προϊόν τσιμέντο, άμμο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιότητες του.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε σημεία με ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονο άνεμο, απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κλπ).

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλι 1.75Kg από PE., συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η PELEFILLA αποθηκεύεται σε στεγασμένο, ξηρό χώρο, απαλλαγμένο από νερό και υγρασία. Αποθηκεύστε το προϊόν σε κλειστούς σάκους (ιδανικά στην αρχική του συσκευασία), πάνω σε παλέτα ή γενικά χωρίς άμεση επαφή με το δάπεδο.

Γενικά συστήνεται όπως ο χρόνος αποθήκευσης να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον το προϊόν διατηρείται στην αρχική, σφραγιστή συσκευασία.

### Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά.
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Τηρήστε τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για όλα τα συνήθη τσιμεντοειδή υλικά.
- Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση του υλικού, ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

**Σημείωση 1:** Τα Τεχνικά Δεδομένα που δηλώνονται στην Παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές, υπό συνθήκες που πιθανό να διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στο εργοτάξιο. Συνεπώς τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα πιθανό να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται και δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εταιρεία.

**Σημείωση 2:** Οι πληροφορίες που παρέχονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και παρέχονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

**Σημείωση 3:** Όλα τα προϊόντα που έχουν σαν βάση το τσιμέντο πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους, επάνω σε ξύλινες πλατφόρμες. Ακόμα και κάτω από τέτοιες συνθήκες οι κόκκοι του υλικού αλλοιώνονται στη διάρκεια του χρόνου από την υγρασία του περιβάλλοντος. Επειδή το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι καθορισμένο, ούτε σταθερό, προτρέπει οι πελάτες μας να μην χρησιμοποιούν το προϊόν αν έχει σβολιάσει ή αν έχει διαφορετικά αλλοιωθεί με τρόπο που η χρήση του να είναι επισφαλής. Γενικά συστήνεται όπως ο χρόνος αποθήκευσης για προϊόντα με βάση το τσιμέντο, να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες.