


Finalit No.9

Καθαριστικό αφαίρεσης εξάνθησης ασβέστη και τσιμέντου



- Αφαίρεση μεγάλης κλίμακας εξάνθησης ασβέστη.
- Αφαιρεί υπολείμματα ασβέστη, τσιμέντου, κονιαμάτων και αρμολόγησης.
- Εξάνθηση ασβέστη, αλάτων και γύψου.
- Αρχικό καθαριστικό για πλακάκια πορσελάνης.
- Ισχυρό καθαριστικό.
- Αναλογία αραιώσης έως και 1:20 με νερό.
- 1L καθαρίζει μέχρι και 80m² ανάλογα με το βαθμό αραιώσης.
- Τιμή pH: 1 (όξινο).



1) Το προϊόν



Εφαρμόζεται σε γρανίτη, αμμόλιθο, ασβεστόλιθο, τερακότα, τούβλο, κεραμικά πλακάκια, μωσαϊκό, τσιμέντο, φυσική και τεχνητή πέτρα.

Προσοχή! Ακατάλληλο για γυαλισμένη μαλακή πέτρα (πχ. μάρμαρο, ασβεστόλιθο). Προβείτε σε δικούς σας ελέγχους!

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υφιστάμενη προστασία με το Finalit No.5 ή με μίγμα από Finalit No.1, Finalit No.5 και No.39 (με αναλογία μείγματος 1:1:1), πριν προβείτε στην αφαίρεση των λεκέδων. Το εν λόγω προϊόν δεν θα είναι αποτελεσματικό χωρίς την αφαίρεση της υφιστάμενης προστασίας. Αν αυτή δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι προβείτε σε έλεγχο με α) λεπίδα ή β) νερό: αν σχηματιστούν σταγόνες νερού η επιφάνεια φέρει υλικό προστασίας.
- Εάν υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση, να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το προϊόν αυτό είναι όξινο = γι' αυτό ουδετεροποιήστε τις επιφάνειες μετά την εφαρμογή με το Finalit No.1. Εάν εφαρμοστεί το Finalit No.9 στους τοίχους η επιφάνεια θα πρέπει να βραχεί καλά με νερό. Μετά εφαρμόστε το Finalit No.9 με φορά **από κάτω προς τα πάνω**.

Σε περίπτωση που το Finalit No.9 εφαρμοστεί με φορά **από πάνω προς τα κάτω** θα σχηματιστούν εγχάρακτες λωρίδες οι οποίες αφαιρούνται μόνο με έντονο τρίψιμο.

Εφαρμογή



- Αραιώνετε έως 1:20 με νερό ανάλογα με το βαθμό της βρωμιάς
- 1L καθαρίζει μέχρι και 80m²
- Προσοχή! Αφαιρέστε τα πυκνά στρώματα ασβέστη με χοντρή και σκληρή βούρτσα ή γυαλόχαρτο
- Εφαρμόστε το προϊόν αραιωμένο, χρησιμοποιώντας βούρτσα ή πινέλο και τρίψτε σε βάθος
- Αφήστε το να δράσει για περίπου 5-60 λεπτά και μετά αφαιρέστε το προϊόν με χοντρή και σκληρή βούρτσα
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό
- Εφαρμόστε το Finalit No.1 διαλυμένο 1:20 με νερό για ουδετεροποίηση
- Αφήστε το να δράσει για 5-10 λεπτά
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό

Εφαρμογή για ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες

- Αφαιρέστε τα πυκνά στρώματα ασβέστη με χοντρή και σκληρή βούρτσα ή γυαλόχαρτο
- Εφαρμόστε το Finalit No.9 αδιάλυτο, τρίβοντας με βούρτσα ή ένα πινέλο
- Αφήστε το να δράσει για περίπου 5-60 λεπτά και μετά αφαιρέστε το προϊόν με χοντρή και σκληρή βούρτσα
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό
- Εφαρμόστε το Finalit No.1 διαλυμένο 1:20 με νερό για ουδετεροποίηση
- Αφήστε το να δράσει για 5-10 λεπτά
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό
- **Προσοχή,** καλύψτε τα μεταλλικά αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε αυτά

2) Χρήσιμες Συμβουλές



α) Εξάνθηση σε πλακάκια πορσελάνης

Σε πλακάκια πορσελάνης μπορεί να προκύψει εξάνθηση ασβέστη, αλάτων, γύψου και οξειδίου αργιλίου. Επιπρόσθετα, η όξινη βροχή μπορεί να αλλολεπίδρασει με την κόλλα πλακιδίων και τον αρμόστοκο σχηματίζοντας ένα σκληρό στρώμα βρωμιάς (κυρίως ανοικτό γκρι). Μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα με τη χρήση του Finalit No.9.

β) Επίμονες στρώσεις ασβέστη

Οι επίμονες στρώσεις ασβέστη μπορούν να αφαιρεθούν, με τη χρήση χοντλής και σκληρής βούρτσας ή γυαλόχαρτου. Στις περιπτώσεις τις οποίες η αφαίρεση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, π.χ. στον πυθμένα συντριβανιών, τα στρώματα ασβέστη μπορούν να αφαιρεθούν, χρησιμοποιώντας φλόγα. Φορέστε προστατευτικό για τα μάτια! Τα υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν με τη χρήση του Finalit No.9.

γ) Υπολείμματα που προκύπτουν από την αρμολόγηση πέτρας

Όταν αρμολογούμε ιδιαίτερα απορροφητική πέτρα, το υλικό σφράγισης αρμών δεν μπορεί να καθαριστεί τελείως λόγω της υψηλής απορροφητικότητας και του γρήγορου στεγνώματος. Στην περίπτωση αυτή τα ξηρά υπολείμματα που παρουσιάζονται στην επιφάνεια της πέτρας, μπορούν να αφαιρεθούν με το Finalit No.9 (αραιωμένο έως και 1:5 με νερό) ή με το Finalit No.4.

δ) Υπολείμματα ρητινούχων αρμών

Για τον καθαρισμό ρητινούχων αρμών, χρησιμοποιήστε το Finalit No.4 και το Finalit No.7 (μείγμα 1:1). Αφήστε το να δράσει για περίπου 20 λεπτά και ουδετεροποιήστε με το Finalit No.1.

ε) Προσοχή όταν εφαρμόζεται σε γυαλισμένη μαλακή πέτρα

Η αφαίρεση των υπολειμμάτων χρώματος από μαλακή πέτρα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με αδιάλυτο Finalit No.12. Χρόνος δράσης μέχρι και 5 ώρες.

ζ) Καθαρισμός χώρων υγιεινής

Το Finalit No.9 είναι επίσης κατάλληλο, για τον καθαρισμό σε χώρους υγιεινής (λεκάνη τουαλέτας, τοίχοι ντουζιέρας κ.τ.λ.). Εφαρμόστε αραιωμένο 1:5 με νερό.

3) Χαρακτηριστικά Προϊόντος



Περιγραφή: Υγρό, άχρωμο.

Τιμή pH: 1.

Συσκευασία: Πλαστικό δοχείο 0.25L, 1L και 5L.

Αποθήκευση: Προστατέψτε από παγετό. Διάρκεια ζωής στο ράφι: 1 έτος από το άνοιγμα της συσκευασίας.

4) Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας



- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).
- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Διάθεση του περιεχομένου ή του δοχείου ανάλογα με τοπικούς, περιφερειακούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

5) Σημειώσεις



1) Οι πληροφορίες για αυτό το προϊόν βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία. Αυτές είναι άτυπες πληροφορίες. Συνιστούμε επαρκείς δοκιμές για να καθοριστεί αν το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάλογες ανάγκες. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

2) Η σειρά προϊόντων Finalit® εισάγεται από την Αυστρία από την Finalit Komplett-Steinflege GmbH Lange Gasse 8, A-1080 Wien.



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ | Κάμπου 19 | 2030 Στρόβολος | Κύπρος | Τ: 357-22482265 | Φ: 357-22481757
E: peletico@peletico.com | www.peletico.com

