

Finalit No.21S

Προεργασία αδιαβροχοποίησης ιδιαίτερα απορροφητικών υλικών

- Προεργασία για ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ υλικά, όπως αμμόλιθο, ασβεστόλιθο, χαλαζίτη, πέτρα από σκυρόδεμα, τερακότα και άλλα πολλά πριν από την εφαρμογή των προϊόντων εμποτισμού Finalit.
- Βασική προστασία ενάντια σε λεκέδες και βρωμιά.
- Στερεωτικό και συνδετικό υλικό, διευκολύνει την αρμολόγηση.
- Εφαρμόστε το Finalit No.21S σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
- Εφαρμόστε το Finalit No.21S πριν την τοποθέτηση και την αρμολόγηση καινούργιων υλικών.

- Σκληρυντικό ασβεστόλιθου (χρησιμοποιήθηκε στις Πυραμίδες και την Σφίγγα της Αιγύπτου).
- Σκληρυντικό αμμόλιθου (χρησιμοποιήθηκε στην Πέτρα της Ιορδανίας).
- Αναλογία αραιώσης έως και 1:3 με νερό. Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ αδιάλυτο.
- 1L καθαρίζει μέχρι και 50m² ανάλογα με το βαθμό αραιώσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Τιμή pH: 8 (ελαφρώς αλκαλικό).



1) Το προϊόν



Εφαρμόζεται σε επιφάνειες μαρμάρου, γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων, τερακότα, τούβλων, ασβεστόλιθου, αμμόλιθου, φυσικής πέτρας, μωσαϊκού, σκυροδέματος, μπετόν, σοβά. Κατάλληλο και για επιφάνειες ευαίσθητες σε διαλύτες!

α) Χαρακτηριστικά

- Ενίσχυση αρμολόγησης
- Αποτρέπει την διείσδυση υγρασίας και βρωμιάς
- Αποτρέπει την κύρτωση
- Αποτρέπει τον αποχρωματισμό και το ξεφλούδισμα που προκύπτει από τα άλατα, τα φυσικά μέταλλα του μαρμάρου και τον παγετό
- Αποτρέπει τη διείσδυση συγκολλητικών υλικών σιλικόνες
- Κάνει πιο εύκολο το καθαρίσμα
- Προστασία για μεταγενέστερη εργασία, όπως βάψιμο και ξυλουργικές εργασίες. Δεν αντικαθιστά την ανάγκη κάλυψης των αντικειμένων. Χρόνος στεγνώματος περίπου 1 ώρα. Χρόνος ωρίμανσης 24 ώρες
- Αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και λεκέδων
- Χαρακτηριστικά Goretex - αναπνέον, υφιστάμενη υγρασία που βρίσκεται στο εσωτερικό της πέτρας βγαίνει προς τα έξω, εμποδίζοντας παράλληλα την εξωτερική υγρασία να διεισδύει προς τα μέσα
- Ελαφρώς ανπολισθητικό
- Βοηθά στο καθαρίσμα ιδιαίτερα απορροφητικών και πορώδων υλικών, όπως τερακότα, τούβλα, αμμόλιθο

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υφιστάμενη προστασία με το Finalit No.5 ή με μίγμα από Finalit No.1, Finalit No.5 και No.39 (με αναλογία μείγματος 1:1:1), πριν προβείτε στην αφαίρεση των λεκέδων. Το εν λόγω προϊόν δεν θα είναι αποτελεσματικό χωρίς την αφαίρεση της υφιστάμενης προστασίας. Αν αυτή δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι προβείτε σε έλεγχο με α) λεπίδα ή β) νερό: αν σχηματιστούν σταγόνες νερού η επιφάνεια φέρει υλικό προστασίας.
- Εάν υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση, να τεθεί εκτός λειτουργίας.

β) Εφαρμογή Finalit No.21S σε καινούργια υλικά όπως μάρμαρο, πέτρα κ.τ.λ. πριν την τοποθέτηση τους στο δάπεδο

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι άνω των +10°C
- Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή

Για υλικά με μεγάλη απορροφητικότητα: εφαρμόστε το Finalit No.21S σε 2 στρώσεις πριν την εφαρμογή 2 στρώσεων του Finalit No.25.

Η κατανάλωση του προϊόντος θα είναι μεγαλύτερη στην πρώτη στρώση σε σχέση με τις επόμενες στρώσεις. Έχει παρατηρηθεί εμπειρικά ότι εφαρμόζοντας τη δεύτερη στρώση του υλικού μπορεί να καλυφθεί η διπλάσια επιφάνεια με την ίδια ποσότητα.

Παράδειγμα 1: συννηθισμένα/λιγότερο απορροφητικά υλικά π.χ. σχιστόλιθος, γρανίτης, μάρμαρο

- 1L - εφαρμοσμένο στη μία πλευρά - αρκεί για περίπου 50m²
- 1L - εφαρμοσμένο σε όλες τις πλευρές - αρκεί για περίπου 25m²

Παράδειγμα 2: υλικά με μεγάλη απορροφητικότητα π.χ. κινέζικος γρανίτης, χαλαζίτης, αμμόλιθος, ασβεστόλιθος

- 1L - εφαρμοσμένο στη μία πλευρά - αρκεί για περίπου 20m²
- 1L - εφαρμοσμένο σε όλες τις πλευρές - αρκεί για περίπου 10m²

Παράδειγμα 3: μακροπορώδης γυαλισμένος αμμόλιθος

- Εφαρμόστε το Finalit No.21S (αραιωμένο 1:1) με νερό και έπειτα εφαρμόστε το Finalit No.25 σε δύο στρώσεις

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ FINALIT No.21S ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μάρμαρα/πέτρες σε προσόψεις και δάπεδα.

Αν τα υλικά δεν έχουν προεργασία σε όλες τις πλευρές τους, είτε με εμβάπτιση, είτε εφαρμόζοντας το με βούρτσα πριν την τοποθέτησή τους στο δάπεδο, μπορούν να προστατευθούν από λεκέδες.



- Μπορεί να αραιωθεί έως και 1:3 με νερό
- 1L αρκεί για μέχρι και 50m², σε όλες τις πλευρές 20m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Καθαρίστε την επιφάνεια πριν την εφαρμογή με κάποιο από τα καθαριστικά της Finalit
- Έπειτα ξεπλύνετε με άφθονο νερό
- Εφαρμόστε το Finalit No.21S πάνω σε καθαρή επιφάνεια με σπρέι, ρολό ή πινέλο
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε νωπές επιφάνειες
- Χρόνος στεγνώματος περίπου 1 ώρα. Χρόνος ωρίμανσης 24 ώρες
- Συνιστάται προστασία με Finalit No.25
- Προβείτε σε δικούς σας ελέγχους!

2) Χρήσιμες Συμβουλές



Ανακαίνιση λερωμένων αρμόστοκων ή αρμών που φέρουν ρωγμές

- Ξύστε τους αρμούς ή κόψτε με λεπίδα και καθαρίστε με το Finalit No.1 ισχυρό/δραστικό καθαριστικό
- Αφαιρέστε την σκόνη με ισχυρή ηλεκτρική σκούπα
- Εφαρμόστε το Finalit No.21S σε όλη την επιφάνεια και αφαιρέστε το υλικό που μένει στην επιφάνεια
- Αναμειξτε το υλικό αρμολόγησης και προσθέστε 1L Finalit No.21S αραιωμένο με νερό 1:1 σε 10L υλικού αρμολόγησης και ανακατέψτε καλά
- Γεμίστε τους αρμούς
- Πλύνετε με σφουγγάρι
- Αφήστε τους αρμούς να ωριμάσουν
- Εμποτίστε με Finalit No.21S μία ή δύο φορές ανάλογα με την απορροφητικότητα της πέτρας

Σταθεροποίηση και περισκλήρυνση παλαιάς πέτρας αμμόλιθου

Σταθεροποιήστε παλαιά πέτρα αμμόλιθου εφαρμόζοντας Finalit No.21S με σπρέι ή ρολό, πολλαπλές φορές.

3) Χαρακτηριστικά Προϊόντος



Περιγραφή: Υγρό, άσπρο.

Τιμή pH: 8.

Συσκευασία: Πλαστικό δοχείο 0.25L, 1L, 5L και 25L.

Αποθήκευση: Προστατέψτε από παγετό. Διάρκεια ζωής στο ράφι: 1 έτος από το άνοιγμα της συσκευασίας.

4) Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας



- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Μην πετάτε τα υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην πετάτε στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες/καρτέλες πληροφόρησης στα ζητήματα ασφαλείας.

5) Σημειώσεις



1) Οι πληροφορίες για αυτό το προϊόν βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία. Αυτές είναι άτυπες πληροφορίες. Συνιστούμε επαρκείς δοκιμές για να καθοριστεί αν το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάλογες ανάγκες. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

2) Η σειρά προϊόντων Finalit® εισάγεται από την Αυστρία από την Finalit Komplett-Steinflege GmbH Lange Gasse 8, A-1080 Wien.



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ | Κάμπου 19 | 2030 Στρόβολος | Κύπρος | Τ: 357-22482265 | Φ: 357-22481757

E: peletico@peletico.com | www.peletico.com

